FICHA TÉCNICA

Fecha de emisión: 25-07-2017

DINITROL 801

Adhesivo de cianocrilato

Características:

DINITROL 801 es un súper adhesivo para multitud de aplicaciones. Comparado con un pegamento universal, DINITROL 801 reacciona muy poco en superficies inactivas. DINITROL 801 seca en pocos segundos con una baja presión. El espesor de la capa aplicada no debe superar los 0.2 mm.

Certificado según la norma ANSI / NSF 61 para uso doméstico y agua potable a 82° C. El contenido del envase normalmente es suficiente para un área de 3 a 5 cm².

Modo de uso:

DINITROL 801 es adecuado para pegar plásticos, gomas, metales, fibras textiles, pieles, cerámicas, etc.

Propiedades:

Base:	Cianocrilato-etiléster
Color:	Incoloro / transparente
Viscosidad a 25°C:	70 – 120 mPas
Densidad:	1,03 g/ml. DIN 51757
Punto de inflamabilidad:	87°C. DIN 55213
Resistencia a la tracción:	> 20 Nmm² metal/metal. DIN 1465
Resistencia al desgarro:	> 1.800N SBR/SBR. Elastómero de 18 mm Ø. > 250N EPDM/EPDM. Elastómero de 16 mm Ø.
Fijación:	De < 5 a < 50 sec. Dependiendo del material
Máxima adherencia:	24h
Envase:	20 gramos
Almacenaje a 23°C:	12 meses a temperatura ambiente
Nota:	Evitar el contacto con piel y ojos.

Para información relativa a seguridad, consultar en las hojas de seguridad o en la etiqueta del producto.

Todos los datos y recomendaciones son el resultado de cuidadosas pruebas realizadas por nuestros laboratorios. Solo pueden ser considerados como una recomendación que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en vista de la multiplicidad de posibles aplicaciones y métodos de trabajo que no estamos en condiciones de asumir cualquier responsabilidad u obligación derivado del uso de nuestros productos.