FICHA TÉCNICA

Fecha de emisión: 01-03-2010

DINITROL 8500

Imprimación en Spray

Características:

DINITROL 8500 es una imprimación duradera con base acrílica. Protege contra la corrosión y del futuro óxido. Cuando la capa se ha secado es resistente al agua salada. Resiste hasta los 80°C y temporalmente hasta los 120°C.

Aplicaciones:

DINITROL 8500 puede usarse en todas las superficies metálicas que requieran protección contra la corrosión. La superficie a tratar debe estar seca y libre de polvo y grasa. Si hubiera óxido en la superficie, debe ser eliminado.

Modo de uso:

En caso de sustratos especiales se recomienda una prueba previa. Agitar bien antes de usar durante 1 o 2 minutos hasta que la bola se pueda oír claramente. Pulverizar entre 20 y 30 cm de distancia. Para prevenir obturaciones en la boquilla, invertir el spray y pulsar boca abajo hasta que empiece a salir solo el gas. Dependiendo de la temperatura, humedad y espesor, el producto estará seco al tacto entre 20 y 30 minutos. Si se aplican capas gruesas, dejar secar entre capas. Una vez seco, DINITROL 8500 puede ser pintado con todas las pinturas habituales.

Propiedades:

Base:	Resina acrílica
Color:	Gris
Densidad:	0,78 g/cm³
Punto de inflamabilidad:	<-20°C
Propulsor:	Propano/Butano
Secado:	De 15 a 30 min. Dependiendo de la temperatura
Rendimiento:	150 g/m²
Limpieza:	Disolvente nitro
Tiempo de almacenamiento:	12 meses (entre 15 y 25°C)
Envase:	Spray de 500 ml.

Para información relativa a seguridad, consultar en las hojas de seguridad o en la etiqueta del producto.

Todos los datos y recomendaciones son el resultado de cuidadosas pruebas realizadas por nuestros laboratorios. Solo pueden ser considerados como una recomendación que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en vista de la multiplicidad de posibles aplicaciones y métodos de trabajo que no estamos en condiciones de asumir cualquier responsabilidad u obligación derivado del uso de nuestros productos.