FICHA TÉCNICA

Fecha de emisión: 17-04-2013

DINITROL Metallic

Protección de bajos

Características:

- Color marrón – bronce.
- Resistente a altas temperaturas.
- Flexible a bajas temperaturas.
- Excelente protección contra la corrosión.
- Muy duradero.

Aplicaciones:

DINITROL Metallic es un producto usado para el tratamiento de bajos en producción, en plantas de importación de vehículos y talleres. Cuando se aplica a una superficie limpia y seca tiene buena adherencia sobre la mayoría de materiales usados en automoción, superficies pintadas o recubiertas de PVC. No daña las superficies de goma, plásticos ni zinc. Una aplicación limpia y económica está asegurada por la facilidad de aplicación y el alto contenido de extracto seco del producto. DINITROL Metallic está indicado para proteger piezas de recambio, maquinaria y estructuras de acero en atmosferas altamente corrosivas. DINITROL Metallic está también recomendado como recubrimiento protector para el transporte o almacenamiento en condiciones extremas.

Modo de uso:

DINITROL Metallic se puede aplicar con equipos manuales o automáticos, airless o airmix.

Propiedades:

Color:	Marrón - Bronce
Acabado:	Duro, ceroso.
Densidad a 23ºC:	1.110 kg/m³
Viscosidad a 23ºC:	800 mPas
Contenido en sólidos:	62% en peso
Punto de inflamabilidad:	41°C
Contenido en disolventes aromáticos:	< 0,5%
Espesor recomendado en húmedo:	700µm
Espesor recomendado en seco:	300 - 500µm
Tiempo de secado:	6 – 12 h
Temperatura mínima para adherencia:	-20°C
Limpieza:	Disolvente
Resistencia a la temperatura:	> 130°C
Secado:	De 6 a 12 horas
Resistencia en niebla salina:	1.500 horas
Temperaturas de aplicación:	Entre 15 y 30°C

Para información relativa a seguridad, consultar en las hojas de seguridad o en la etiqueta del producto.

Todos los datos y recomendaciones son el resultado de cuidadosas pruebas realizadas por nuestros laboratorios. Solo pueden ser considerados como una recomendación que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en vista de la multiplicidad de posibles aplicaciones y métodos de trabajo que no estamos en condiciones de asumir cualquier responsabilidad u obligación derivado del uso de nuestros productos.